

POSITION 000:00 – HOLZFASSADE

Liefern und montieren von **Dura Natur**, lasierte Profilholzfassade, mit dem natürlichen Charakter des Holzes, auf vorhandener Holzunterkonstruktion.

- Trägermaterial Weißtanne
- Aqua-Perl-Effekt, **wasser- und schmutzabweisend** durch Hydrophobierung
- Keine filmbildende Oberfläche, **kein Ablättern!**
- **Geschützt gegen Pilzbefall**
- UV-Schutzpigmentierung **verzögert Vergrauung.**
- **Einfache** und kostengünstige **Renovierung.**
(Lasurflächen sind Wartungsflächen)

Profil	Qualität	Maße in mm Stärke x Breite	Längen in m
Trapez	Selekt	22 x 142 Deckmaß 125 mm	4,0/5,0
Glattkant	Selekt	21 x 116	4,0/5,0
		21 x 140	4,0/5,0
Deckleiste	Selekt	21 x 65	4,0/5,0
	Premium	23 x 75	4,0/5,0
	Premium keilgezinkt	21 x 65	4,0/5,0/6,0
Rhombus	Selekt	21 x 65	4,0/5,0
	Premium	23 x 75	4,0/5,0
	Premium keilgezinkt	21 x 65	4,0/5,0/6,0
Nimbus	Selekt	21 x 92 Deckmaß 80 mm	4,0/5,0
Doppel- rhombus	Selekt	26 x 140	4,0/5,0
		21 x 140	4,0/5,0

Montage: Nach Herstellerangaben, Schnittkanten müssen mit original Beistreichfarbe behandelt werden.
Nähere Informationen unter www.wr-trade.eu

Richtqualität: DURAnatur Massivholzschalung

Vertrieb: W&R-Trade PGmbH
Industriezone Morsheck 7 a, B - 4760 Büllingen
Telefon: +32 (0)80 42 94 18
welcome@wr-trade.eu / www.wr-trade.eu

Hinweise:

Für eine private Ausschreibung kann dieser Text ohne Veränderung benutzt werden. Für eine öffentliche Ausschreibung sind alle Markennamen (***in Fett und Kursiv***) zu entfernen.

Dieser Text ersetzt alle vorherigen Versionen. W&R-TRADE PGmbH behält sich das Recht vor, dieses Dokument ohne Ankündigung zu verändern. Der Leser hat sich immer zu vergewissern, dass er die aktuellste Version dieses Dokuments benutzt. Veränderungen an diesem Text dürfen nicht ohne Genehmigung vorgenommen werden!

Dieser Ausschreibungstext ist ein allgemeiner und freibleibender Vorschlag. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Die Verwendung des Textes ist im Einzelfall auf die bauliche Situation hin zu prüfen. Alle geltenden Normen und Regelwerke sind dabei zu beachten!

In der Regel gilt:

Qualitätskriterien Weißtanne:

Selekt:

- Die Selektortierung ist eine astarme Qualität. Festverwachsene Äste, kleine eingeleimte Schwarzäste sind in einer geringen Anzahl erlaubt.

Premium keilgezinkt:

- Die Premium keilgezinkt ist eine astfreie Qualität. Die feine Zinkung ist fast nicht sichtbar, einzig ein etwas größeres Farbspiel aufgrund der unterschiedlichen Strukturen auf einer Leiste sind möglich. PU-verleimt, Abstände der Zinkung 17 – 90 cm .

Premium:

- Die Premiumqualität ist im Prinzip astfrei, kleine Punktäste können vorkommen. Aufgrund dieser hochwertigen Sortierung ist die lieferbare Menge begrenzt.

Premium und Selekt:

- 90% Rifts/Halbriffts
- Flügeläste auf der Sichtseite nicht erlaubt
- Rhombusleiste scharfkantig: leichte Spanabhebung im Kantenbereich möglich
- Rückseite ohne Qualitätsanforderung, solange die Bruchfestigkeit gewährleistet ist
- Defekte auf der Sichtseite nicht erlaubt
- Fäule ist ausgeschlossen
- Verschmutzungen müssen vermieden werden
- Holzfeuchte bis max. 20% zulässig
- Endrisse bis 10 cm erlaubt, ansonsten keine Risse zugelassen
- Stirnende sauber gekappt
- Wuchsgebiet zu 100% aus Schwarzwald, Allgäu und Österreich

Die Sortierkriterien beziehen sich auf 95 % der Ware und auf die Sichtseite.

Dieser Ausschreibungstext ist ein allgemeiner und freibleibender Vorschlag. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Die Verwendung des Textes ist im Einzelfall auf die bauliche Situation hin zu prüfen. Alle geltenden Normen und Regelwerke sind dabei zu beachten!