

Profilés de bois en essences sélectionnées avec **aspect brut de sciage fin**. Traités sur tous les côtés avec une **base d'huile de lin** via le procédé **Floatbrushed-Color** en teintes actuelles.

Surfaces / propriétés

- Effet Aqua-Perl, **hydrofuge et antitache**
- **Protection contre les attaques fongiques** selon DIN 688003
- La pigmentation UV protectrice **retarde le grisaillement**
- Pas de surfaces filmogènes, **pas d'écaillage !**
- Facile à entretenir
(Les surfaces lasurées sont des surfaces à entretenir, voir les recommandations d'entretien.)

Essences

Sapin blanc sélectionné, élastique et résistant, sans résine, imprégnable et inaltérable. Le bois du sapin blanc a fait ses preuves depuis des siècles grâce à ses nombreuses propriétés favorables.

Propriétés du bois / qualités

Aspect brut de sciage fin

- La rugosité offre un ancrage exceptionnel pour l'enduit.
- Le support rugueux absorbe nettement plus d'enduit (effet protecteur accru).
- La structure souligne le caractère naturel du bois.
- L'aspect brut de sciage fin sépare le bois le long du sens naturel des fibres. Comme dans le cas du bois fendu, on crée ainsi moins d'ouvertures dans les fibres du bois (capillaires), ce qui réduit la sensibilité aux attaques de parasites.

Critères de qualité - Sapin blanc :

Select :

- Le triage « select » est une qualité faible en nœuds. Des petits nœuds sains sporadiques sont autorisés.

Premium aboutés micro-dentures :

- La qualité « premium aboutés micro-dentures » est exempt en nœuds. La micro-denture est presque invisible. Seul un jeu de couleur plus vif sur un profil peut être remarqué à cause de différentes structures des planches aboutées.

Colle PU, distance entre les joints 17 – 90 cm.

Premium :

- La qualité « premium » est en principe exempt en nœuds, ils peuvent y avoir des petits nœuds. A cause d'un triage de haute qualité, la quantité disponible est limitée.

Premium et select :

- 90 % quartiers/demi-quartiers (sauf bords droits)
- Des nœuds moustaches ne sont pas tolérés sur la face visible
- Profilé « Losange » avec arêtes vives
- Face arrière sans exigences, tant que la résistance à la rupture est garantie
- Des défauts sur la face visible ne sont pas tolérés
- La pourriture est exclue
- Les salissures sont à éviter
- L'humidité du bois tolérée jusqu'à max. 20 %
- Fentes d'extrémité permis jusqu'à 10 cm, sinon pas de fentes permis
- L'extrémité frontale est proprement coupée
- 100 % d'origine de la Forêt-Noir, de l'Allgäu et d'Autriche

Profilés / Sections / Longueurs

Profilé	Qualité	Dimension en mm épaisseur x largeur	Longueur en m
Sapin blanc Savanna, Sahara, Arizona, Utah, Nubia, Sierra			
Trapèze	Select	22 x 142	4,0/5,0
Bords droits	Select	21 x 116	4,0/5,0
		21 x 140	
Cache	Select	21 x 65	4,0/5,0
	Premium	23 x 75	
Losange	Select	21 x 65	4,0/5,0
	Premium	23 x 75	
	Prem. aboutés micro dentures	21 x 65	4,0/5,0/6,0
Nimbus	Select	21 x 92	4,0/5,0

Entretien / soins

Les surfaces lasurées nécessitent un entretien. Nous recommandons au moins un contrôle annuel sur d'éventuels dommages. En cas de nécessité, prenez immédiatement les mesures d'entretien professionnel nécessaires pour éviter des dommages plus importants. Couche d'entretien/de remise en état selon la « Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz BFS-Merkblatt n° 18 ». Intervalles conformément à EN927-1, faible sollicitation jusqu'à 6 ans, sollicitation moyenne jusqu'à 4 ans, forte sollicitation jusqu'à 3 ans.

En général, les façades sont simplement encrassées. Après un nettoyage correct suivi d'une couche d'entretien/de remise en état, elles redeviennent belles et résistantes. Pour plus de détails, se reporter au manuel d'entretien et de soins DuraNatur sur www.wr-trade.eu.

Recommandations particulières :

- Entreposage et montage conformément au manuel de montage sur www.wr-trade.eu
- A long terme, la couleur est déterminée en grande partie par l'exposition à la lumière et aux intempéries.
- Dès après une courte période (1-3 mois), il peut apparaître selon la situation des nettes différences de couleur avec l'échantillon. Les surfaces lasurées nécessitent un entretien. Pour l'entretien, nous renvoyons au « BFS Bundesverband für Sachwertschutz ».
- Domaine d'utilisation, revêtements extérieurs selon DIN68365.
- Les présentes indications ont été élaborées selon l'état le plus récent du développement et de la technique d'application et comportent des conseils généraux. Elles décrivent nos produits en cas d'une utilisation conforme et professionnelle, et informent à propos de leur mise en œuvre et utilisation. Elles ne déchargent pas l'utilisateur de cette qualité de son obligation générale de soin, ni du respect des règles techniques usuelles en rapport avec l'état de la technique. Cette fiche technique ne peut pas traiter des conditions spécifiques rencontrées dans la pratique.
- **En cas de doute, veuillez-vous adresser au conseil technique d'application, au numéro de téléphone : +32 (0)80 429 418.**
- **La parution d'une nouvelle édition actualisée annule la validité de toutes les éditions précédentes !**